

Pietratto EVOCA

Ficha técnica



Componentes:

Cemento Portland blanco o gris ART, triturados de rocas calcáreas, tipo mármol y caliza, pigmentos, fibras y resinas.

Descripción:

Baldosa de concreto, con procesos de producción artesanal, en formato pequeño y bajo espesor. Se produce en diferentes formatos y texturas superficiales.

Características físicas del producto:

Es un producto de concreto con procesos artesanales de fabricación que presenta variaciones en dimensiones, textura y apariencia, que no se deben considerar defectos sino características propias del producto y del proceso productivo, tales como cambios de color, tonos, vetas, sombras, ondulaciones y poros.

Formatos:

Formato (Longitud x Ancho x Espesor)	Peso aproximado (Kg/m ²)
200 x 200 x 14 mm	31
150 x 150 x 11 mm*	24

*Solo para el plano.

Colores:

Pietratto Evoca ofrece la siguiente gama de colores:

- Blanco
- Beige
- Mostaza
- Café
- Negro
- Cemento
- Azul
- Azul oscuro
- Azul claro
- Violeta oscuro
- Violeta claro
- Verde menta
- Verde pistacho
- Rojo
- Palorosa
- Naranja
- Rojo tradicional
- Ladrillo

Texturas superficiales:

Plano y con relieves




Plano



Prado




Castillo



Quadrello



Barroco



Cuadrato



Medieval



Trébol

Empaque:

El producto se entrega empacado en cajas de cartón y en su interior cada baldosa está separada con lámina de papel. Las cajas van en estiba de madera aseguradas con zuncho plástico.

Formato	Unidades	M2	Peso (Kg)
200 x 200 x 14 mm	17	0.68	21,5
150 x 150 x 11 mm	42	0.945	23,2

Lotes de producción:

En un mismo lote se presentan variaciones de tono y medida.

Tolerancias y pruebas técnicas:

Para el caso de los ensayos, se toma como referencia las especificaciones de la Norma NTC 2849: Baldosa con superficie de Grano-Terrazo.

Ensayo	Pietratto Evoca	
	Medida estándar	Tolerancia
Longitud - Ancho	200 x 200 mm	+/- 0,5 mm
Espesor	14 mm	+/- 2 mm
Longitud - Ancho	150 x 150 mm	+/- 0,5 mm
Espesor	11 mm	+/- 2 mm
Abrasión	<= 32 mm	
Absorción	<= 6 %	
Flexión	>= 7 Mpa	
Ondulación superficial	Real: +/- 1.5 mm	
Encogimiento	< 2.5 mm en 10000 mm	

Usos:

Pietratto Evoca se usa en ambientes interiores: pisos con tráfico peatonal y paredes.

Recomendaciones:

- Este tipo de concreto es absorbente y se mancha con agentes externos. Es necesario que sea protegido en la obra desde el momento en que se recibe, durante el desarrollo de la obra, al momento de entregar el piso instalado y durante su vida útil. En la manipulación en obra se deben evitar daños irreparables como despuntes, fisuras, roturas, manchas y otros deterioros de las placas. (Se toleran pequeñas desportilladuras no mayores de 5 mm en el revés de la placa).
- Se debe instalar en las fases finales del proyecto. Se instalan directamente adheridos sobre mortero o concreto en estado plástico o sobre nivelaciones de concreto previamente construidas. Para su instalación, utilice el pegante ROCA más adecuado a las condiciones de uso. Consulte los manuales de instalación ROCA de pisos en Pietratto.

- Las juntas del soporte se deben reflejar en el enchape para minimizar el riesgo de fisuración. Se recomienda instalar con juntas de 3 mm entre plaquetas.
- El secado final del piso puede variar dependiendo de factores climáticos y de ubicación en la obra.
- Se recomienda descargar con montacarga. Si se realiza el descargue manualmente ubique de la misma forma que recibió.
- Almacenar siempre bajo techo sobre estibas, teleras o listones de madera sobre un piso firme y seco, nunca sobre el suelo, grama, tierra y zonas que se encharquen para evitar manchas y despuntes en el producto.

Mantenimiento:

Para la rutina de aseo, barra en seco; trapee con muy poca agua (si el piso lo requiere utilice un jabón multiusos ROCA, de pH neutro, diluido en agua) y pase trapero seco al final. Nunca utilice productos ácidos, detergentes o desinfectantes que contengan soda cáustica o cloro porque deterioran el piso.

